


Instrukcja Techniczna

StoPrim Micro

Głęboko penetrujący środek gruntujący o niewielkiej zawartości rozpuszczalnika, koncentrat na bazie mikroemulsji silikonowej,



Charakterystyka

Zastosowanie

- na zewnątrz
- dla podłoża mineralnych
- hydrofobizująca powłoka gruntująca

Właściwości

- wzmacnia podłoża mineralne
- wysoce hydrofobizujący koncentrat siloksanowy
- wodorozcieńczalna emulsja o wysokiej zdolności penetracji
- reguluje chłonność podłoża
- zapewnia dobrą przyczepność

Wygląd

- bezbarwny

Specyfika/informacje

- nie nadaje się na podłoża zawierające gips
- Koncentrat! w przypadku zastosowania jako środek gruntujący rozcieńczyć wodą w proporcji 1:10
- zabezpieczyć wrażliwe powierzchnie (szkło, marmur, powierzchnie lakierowane i przeznaczone do lakierowania itd.)

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Gęstość	PN-EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	

Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.

Podłoże

Wymagania

Podłoże powinno być nośne, suche, czyste i wytrzymałe, wolne od mleczka cementowego, wykwitów i substancji antyadhezyjnych.

Przygotowania

Sprawdzić przyczepność istniejących powłok. Usunąć powłoki o niedostatecznej nośności/przyczepności.

Instrukcja Techniczna

StoPrim Micro

Zabezpieczyć/zakryć szkło, klinkier, ceramikę, kamień naturalny, powłoki lakiernicze i metale. Rozprysnięty materiał natychmiast zmyć wodą.

Aplikacja

Temperatura aplikacji	najniższa temperatura podłoża i powietrza: +5 °C Maksymalna temperatura podłoża i powietrza: +30°C
Czas obróbki	Przy +20 °C i wilgotności względnej 65 % ok. 12 godzin.
Stosunek składników mieszanki	StoPrim Micro/woda = 1 : 10 jako środek gruntujący, 1 : 4 jako impregnat hydrofobizujący
Przygotowanie materiału	Przed aplikacją dobrze wymieszać w oryginalnym opakowaniu. Rozcieńczyć wodą, zachowując odpowiednią proporcję.

Zużycie

Rodzaj zastosowania	Zużycie ok.	
na warstwę, jako środek gruntujący	0,01 - 0,05	l/m ²
na warstwę, jako impregnat hydrofobizujący	0,02 - 0,10	l/m ²

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

Struktura powłok

Na bardzo chłonnych podłożach zaleca się kilkakrotne naniesienie środka "mokra na mokre", aby zapewnić optymalną głębokość penetracji.

Aby uniknąć problemów z przyczepnością kolejnej warstwy, następny cykl roboczy należy wykonać w ciągu 7 dni.

Aplikacja

Malowanie, malowanie wałkiem

Nanosić pędzlem lub metodą natryskową (zwracać uwagę na mgłę rozpryskiwanego środka) za pomocą urządzenia Inomat.
Zawiera reaktywne silany, które po obróbce reagują chemicznie, tworząc efekt hydrofobowy. Gruntowanie nie może spowodować wytworzenia się na powierzchni błyszczącej warstwy.

Schnięcie, twardnienie, czas oczekiwania do ponownej obróbki

Produkt wysycha fizycznie poprzez odparowanie wody.
Przy dużej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze proces schnięcia ulega wydłużeniu.

Instrukcja Techniczna

StoPrim Micro

Przy temperaturze powietrza i podłoża +20 °C i wilgotności względnej 65 % następną warstwę można nanosić po ok. 12 godzinach.

Czyszczenie narzędzi	Wyczyścić wodą natychmiast po użyciu.
-----------------------------	---------------------------------------

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe	Podczas obróbki chronić skórę i oczy. Podczas natryskiwania bądź rozpylania należy nosić odpowiednie wyposażenie ochronne/odzież ochronną.
--	---

Dostawa

Kolor	bezbardwy
--------------	-----------

Składowanie

Warunki magazynowania	Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu i chronić przed mrozem. Chronić przed wysoką temperaturą i bezpośrednim nasłonecznieniem.
------------------------------	--

Okres magazynowania	Najwyższa jakość produktu przechowywanego w oryginalnym opakowaniu gwarantowana jest do końca okresu ważności. Można go znaleźć w numerze serii. Objasnie nr serii: cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 + 3 = numer tygodnia kalendarzowego Przykład: 9450013223 – okres magazynowania do końca 45. tygodnia kalendarzowego 2019 roku
----------------------------	--

Oznakowanie

Grupa produktowa	Środek gruntujący
-------------------------	-------------------

Bezpieczeństwo	Zgodnie z obowiązującą dyrektywą WE produkt ten podlega obowiązkowi oznakowania. Stosować się do karty charakterystyki! Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do produktu w stanie dostawy, nieprzetworzonego.
-----------------------	---

Łatwopalna ciecz i pary. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku pożaru: Użyć rozproszony strumień wody, pianę alkoholoodporną, suche proszki gaśnicze lub diltlenek węgla do gaszenia. Zawartość/opakowanie utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie lub przekazać do komunalnego punktu zbiorczego.

Instrukcja Techniczna

StoPrim Micro

Szczególne informacje

Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl